مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

گزارش نتایج آزمون

تاریخ: [illegible]

درخواست کننده: مهندسی مبتکران صنعت صدرا [illegible]

نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی خیابان پلوفان پلاک ۴۰۸

نام نمونه یا نمونه: ضربه گیر لاستیکی D شکل (کشتی) - نام کارفرمای طرح: فرآورده سازندگی خاتم الانبیاء- موسسه شهید محلاتی

شماره مرجع مشتری: [illegible] شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 23 °C رطوبت: 50% نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

تاریخ دریافت نمونه: [illegible]

تاریخ تایید نهایی: [illegible]

تاریخ انجام آزمون: [illegible]

شماره درخواست: [illegible]

پیوست: [illegible]

شماره ویرایش: [illegible]

شماره صفحه: [illegible]

آزمون مقاومت شیمیایی

شرح آزمایش

- نمونه به مدت 72 ساعت در آب نمک با غلظت 50000 ppm و دمای 45°C قرار داده شد.

نتیجه آزمایش

- هیچگونه تغییر (تغییر رنگ، ترک و...) در ظاهر نمونه مشاهده نشد.

توضیحات

- بنا به درخواست مشتری در تاریخ 89/10/14 نام نمونه به نام جدید تغییر یافت.

گزارش المثنی

تاریخ، رابط آزمایشگاه

SAMPOL

Email: Pdarami@raci-center.net
Website: www.raci-center.net

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

گزارش نتایج آزمون

درخواست کننده: مهندسی سنگرا صنعت صدرا پل

نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی خیابان پلوار ... ۳۰۰

نام نمونه یا نمونه: ضربه گیر لاستیکی D شکل (فلنجدار) - نام کارفرمای طرح: فرودگاه سازندگی خاتم الانبیاء - موسسه شهید محلاتی

شماره مرجع مشتری: ...

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 23 °C رطوبت: 50% نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

تاریخ: ...

شماره درخواست: ...

شماره فرم: ...

شماره صفحه: ... از ...

آزمون مقاومت حرارتی

شرح آزمایش

- نمونه به مدت 72 ساعت در دمای 45°C و رطوبت 98% قرار داده شد.

نتیجه آزمایش

- هیچگونه تغییر (تغییر رنگ، ترک و...) در ظاهر نمونه مشاهده نشد.

توضیحات

- بنا به درخواست مشتری در تاریخ 89/10/14 نام نمونه به نام جدید تغییر یافت.

تایید رئیس آزمایشگاه

گزارش المثنی

Email: Pdarami@iran-center.net
Website: www.iran-center.net

SADRAPOL